

vetonit

Vetonit Müürisegu M100/600

Vetonit Värvilised Müürisegud



Toote kirjeldus

Vetonit Müürisegu M100/600 on tellistest või plokkidest müüride ladumiseks mõeldud kuivsegu, millele lisatakse vaid vesi.

Värviline Müürisegu on mõeldud tellistest või silikaatkividest müüride ladumiseks, kui soovitakse saada kivide värvusele sobiva tooniga vuuke. Survetugevus 8 MPa.

Kasutusvaldkonnad

Müürisegu sobib põletatud tellistest, silikaatkividest, betoon-, kergbetoon- ja kergkruusplokkidest ning looduskivist müüride ladumiseks nii sise- kui välitingimustes. Samuti välitingimustes korstnate ja kaminade ladumiseks.

Aluspind

Müüritava ehitusosa alus peab olema piisavalt tugev, stabiilne ja tasane ning isoleeritud nii, et niiskus ei leviks müüritud tarindisse.

Segu valmistamine

Müürisegu 25 kg kott segada 3 - 4 liitri puhta veega. Segu segamisaeg vabalangemisega segistis on 6..8 minutit ja sundsegistis 4..5 minutit. Väiksed kogused võib segada ka drellvispliga. Lisatava seguvee koguseid ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust ja põhjustab värviliste segude toonimuutust. Valmis segu on kasutatav 2..3 tundi.

Müürimine

Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjus-



tada. Mõrdi nake ei ole tagatud kui kasutada liiga suure veesisaldusega või vastupidiselt liialt kuumi ja kuivi müürimaterjale. Müürikive ei tohi pärast nakkumist enam liigutada. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised. Poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Mõrdipritsmet tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mõrdi tardumist.

Vuukimine

Nähtavale jäävate tarindite vuugid tihendatakse müüritöö ajal, kui dokumentides pole teisiti ette nähtud. Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on niipalju tardunud, et vuugi-pinna siledus või kuju jääb püsima. Vuuki võib viimistleda näiteks vuukraua, plasttoru või puidust vuukimisvahendi abil. Metallist vuukraud võib väljas müürimisel mõrdi peenaine pinnale tõsta. Sealjuures tekib vuugi pinnale tihe kiht, mis võib niiskuse ja külma koosmõjul kestendama hakata või põhjustada valge mõrdi värvumist.

Säilitamine

Segu säilib suletud kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektile ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).

Praktilised nõuanded

Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5...+30°C

KOOSTIS

- portlandsement
- liiv
- ilmastikukindlust parandavad lisandid

VUUGI PAKSUS

- 10...15 mm

TERA SUURUS

- 0...4 mm

VEEKULU

- 3...4 liitrit / 25 kg kott

KASUTUSAEG

- 3 tundi vee lisamisest

SÄILITAMINE

- 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

PAKEND

- 25 kg
- 1000 kg

SILO

- mahutab kuni 9 tonni segu



SERTIFIKAADID

- ISO 9001

Certified ISO 9001 - 2000 by



- ISO 14001

Certified ISO 14001 by



- ROHELINE ENERGIA



Segu kulu:

		kuivsegu kg/tk
Fibo plokk	490x100x185	1,2
	490x200x185	1,3
FiboTerm	490x350x185	1,5
Silikaatkivi	250x120x65	0,9
NKH	270x130x75	1,4
KH	285x135x185	2,0
Põletatud tellis	250x85x65	0,8
	250x120x65	1,0
NRT	270x130x75	1,7
MRT 85	285x85x85	1,2
Columbia-Kivi	390x95x90	1,0

Ohutusnõuded

X Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi kuni 20% kogumahust.

Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Välti pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Välti tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Antud andmed kehtivad trükkimise hetkel – september, 2006.a



140 Jeres

150 Nattas

141 Olos

156 Viipus

155 Vuontis

152 Mutus

154 Kilpis

157 Menes

153 Maares

159 Pallas

144 Ounas

145 Ylläs

49 Turbapruun

52 Tumehall

VÄRVILISE MÜÜRISegu KOOSTIS

- portland- või valge tsement
- liiv või jahvatatud lubjakivi
- ilmastikukindlust parandavad lisandid
- anorgaanilised värvained

TERA SUURUS

- 0...4 mm

Trükitehnoloogilistel põhjustel võivad plitide värvid olla tegelikest toonidest erinevad

maxit
maxit Group

maxit Estonia AS
Peterburi tee 75
11415 Tallinn

Tel +372 620 9510
Faks +372 631 2633
www.maxit.ee
maxit@maxit.ee

maxit OY AB
Strömberginkuja 2
00381 Helsinki

Tel +358 10 44 22 00
Fax +358 10 44 22 295